



# FICHE TECHNIQUE

**Nom : FARBABOIS SATINE**

<b>DESIGNATION :</b>	Lasure satinée à base de résine alkyde en phase solvant
<b>CLASSIFICATION AFNOR : NT T 36005 :</b>	Famille I – Classe 4a
<b>NORMES DE SPECIFICATION :</b>	Conforme aux spécifications de la norme T 34202 « Lasure »
<b>DTU DE REFERENCE :</b>	Se conformer au DTU 59.1

## DESTINATION DU PRODUIT

**LOCALISATION :** Intérieur (pièces sèches et humides)

**FONCTIONS :** Produit liquide, teinté, hydrofuge, fongicide et insecticide destiné à la protection et à la décoration de la surface des bois.

Il présente les fonctions suivantes :

- Protection contre les agressions climatiques et les rayons ultra-violets
  - Perméabilité à la vapeur d'eau (microporosité)
  - Protection préventive contre le bleuissement, les champignons et les insectes.
  - Coloration décorative du bois laissant apparent son veinage et sa structure naturelle. Il ne forme pas de film apparent et se dégrade uniformément sans écaillage, ce qui permet une rénovation très facile (tous les 3 à 5 ans)
- Ne pas appliquer sur bois contenant des antioxydants ou des poches de résine non fixées (Iroko, Dousssié, Pin maritime, Teck...)

**SUPPORTS :** Bois et dérivés du bois nus ou déjà recouverts d'une lasure

**LIMITES D'UTILISATION :** Ne pas utiliser le FARBABOIS SATINE incolore seul en extérieur. Il ne peut venir qu'en dernière couche sur les couches déjà pigmentées lorsqu'on veut éviter une teinte finale trop foncée. Ne pas utiliser des teintes trop foncées sur les parties ensoleillées.

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20 °C

<b>PRESENTATION :</b>	Produit thixotrope prêt à l'emploi
<b>ASPECT DU FILM SEC :</b>	Satiné – Brillance sous 60° : 40 % (suivant NF T 30064 et pour 3 couches)
<b>DENSITE (NF T 30020):</b>	0,90 ± 0,05 (ton chêne)
<b>CONSISTANCE DE LIVRAISON :</b>	90 <sup>2</sup> ± 10 <sup>2</sup> coupe AFNOR n°4
<b>EXTRAIT SEC (NF T 30060) :</b>	En poids : 40 % ± 2 % En volume : 37 % ± 2 %
<b>TENUE AU FEU :</b>	M1 sur support incombustible (Arrêté du 30/06/83)
<b>TEINTES :</b>	Nuancier de 12 teintes

## CONDITIONS D'APPLICATION

<b>TEMPERATURE EXTERIEURE :</b>	Entre 5° et 35 °C
<b>HUMIDITE RELATIVE :</b>	Inférieure à 75 % en extérieur et à 60 % en intérieur
<b>ETAT DU SUPPORT :</b>	Parfaitement sec (humidité du bois inférieur à 18 % en extérieur et 12 % en intérieur), cohérent, propre, exempt de toute souillure.
<b>PREPARATION DE SURFACE :</b>	Le bois doit avoir reçu un traitement fongicide et insecticide approprié, en fonction de la classe de risque à laquelle il sera exposé.

L'état des surfaces doit être conforme aux prescriptions du DTU 59.1. Le bois est raboté et poncé puis brossé avant l'application de la première couche.



# FICHE TECHNIQUE

**Nom : FARBABOIS SATINE**

## **CARACTERISTIQUES D'EMPLOI A 20 ° C**

DILUANT	Brosse/Rouleau	Trempé
DILUTION	White spirit	
	0 – 5 %	Nous consulter

**RENDEMENT THEORIQUE :** 10 à 15 m<sup>2</sup> au litre suivant les bois.  
**TEMPS DE SECHAGE :** Au toucher : 4 à 6 heures suivant le bois  
**RECOMMANDATIONS** Pour un travail soigné : 3 couches sont nécessaires en extérieur et 2 en intérieur, chaque couche étant appliquée avant le séchage complet de la précédente.

## **HYGIENE ET SECURITE**

*Consulter impérativement la fiche de données de sécurité*

**POINT ECLAIR :** 35°  
**RISQUES SPECIFIQUES :** Produit inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
**STOCKAGE :** 12 mois en emballage d'origine fermé. Stocker à une température inférieure à 25° dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

**Fin du document**