



# FICHE TECHNIQUE

**Nom : FARBASOL**

## **DEFINITION**

Peinture demi-brillante monocomposante à base de résine alkyde uréthane.

## **UTILISATION**

Pour sols industriels.  
Revêtement antipoussière.

## **PROPRIETES**

Bonne adhérence sur tous supports.  
Facile d'emploi.  
Bonne résistance à l'abrasion.  
Economique.  
Bonne tenue aux essences, huiles et graisses.

## **CARACTERISTIQUES**

VISCOSITE: 95 *fi* CF 4 à 200 C  
TEINTES : voir nuancier spécial  
ASPECT : brillant  
DENSITE : 1,20 à 1,30 selon les nuances  
DURETE PERSOZ : 200 secondes après 8 jours  
RENDEMENT: variable selon support environ 200 à 250 gr/m<sup>2</sup> par couche  
SECHAGE :    hors poussière: 1 h 30  
                  sec: 3 à 4 heures selon conditions atmosphériques  
                  temps entre couche: 24 heures  
EXTRAIT SEC EN VOLUME: 60 %.

## **PREPARATION**

Sol neuf: dépoussiérage soigné.  
Sol ancien: ponçage mécanique et dépoussiérage.  
Si des taches de graisse subsistent, les éliminer totalement par traitement chimique ou à la vapeur.

## **APPLICATION**

Brosse, rouleau large ou pistolet.  
Deux couches à 24 heures d'intervalle sont généralement suffisantes. Le produit est prêt à l'emploi.

## **DILUTION ET NETTOYAGE MATERIEL**

Avec du white spirit.

## **REMARQUE**

Ne pas appliquer sur des surfaces humides.

## **HYGIENE ET SECURITE**

Etiquette: jaune.  
Point éclair: supérieur à 35 °C.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

**Fin du document**